

 SHERWIN-WILLIAMS® SILICONES Y SELLADORES SHERWIN-WILLIAMS								
Imagen								
Nombre	SELLADOR DE POLIURETANO 8000	SELLADOR ACRÍLICO 6000	SELLADOR ACRÍLICO 4000	SELLADOR ACRÍLICO 2000	SELLADOR H2O	SELLADOR SILICÓN 6000 S	SELLADOR SILICÓN 4000 S	SELLADOR DE COCINAS Y BAÑOS
Resina	POLIURETANO	ACRÍLICO SILICONIZADO	ACRÍLICO SILICONIZADO	ACRÍLICO SILICONIZADO	HÍBRIDO	SILICÓN ACÉTICO 100%	SILICÓN ACÉTICO	SILICÓN ACÉTICO
Colores	GRIS - BLANCO	BLANCO - NEGRO	BLANCO - NEGRO	BLANCO	BLANCO - GRIS	TRANSPARENTE - BLANCO Y NEGRO	TRANSPARENTE - BLANCO	TRANSPARENTE - BLANCO
Vida	14 MESES - 18 MESES	18 MESES	18 MESES	18 MESES	12 MESES	18 MESES	18 MESES	18 MESES
Elongación	550 %	400 %	400 %	180 %	600 %	520 %	380 %	250 %
Resistencia a tensión	>13.60 kgf/cm²	MAYOR A 8.2 kgf/ cm²	MAYOR A 8.2 kgf/ cm1	MENOR A 12.5 kgf/ cm²	22.4 kgf/cm²	16.5 kgf/ cm²	15.05 kgf/ cm²	APROX 0.70 N/m²
Formación de película	10 A 18 horas	30 minutos	29 minutos máximo	30 minutos máximo	20 a 40 minutos máximo	18 a 23 minutos	13 A 15 minutos	18 A 23 minutos
Tiempo de curado	1-2 mm/día (25° C y 50 %)	1.2 - 1.6 mm/día (25° C y 50 %)	1.6 - 1.8 mm/día (25° C y 50 %)	2.4 - 2.6 mm/día (25° C y 50 %)	2.2 mm/día (23° C y 50 % HR)	1.6-2 mm/día (25 °C y 50% HR)	2 mm/día (23° C y 50 % HR)	1.6 - 2 mm/día (23° C y 50 %)
Temperatura de aplicación	5°C A 40° C	(-) 26° C a 80° C	5° C a 37° C	5° C a 37° C	5°C A 40° C	(-) 30° C 50° C	(-) 10° C A 45° C	5° C a 40° C
Temperatura de servicio	-30 °C a 70 °C	-26 °C a 80 °C	-10 °C a 70 °C	-10 °C a 70 °C	-40 °C to 80 °C	-40 °C to 110 °C	-20 °C a 93 °C	-40 °C a 100 °C
Pintable	SI	SI	SI	SI	SI (Una vez este curado)	NO	NO	NO
Capacidad de movimiento	25 %	25 %	12.5 %	7.5 %	35 %	25 %	25 %	25 %
Tipo de superficies	POROSOS - LISOS / LISOS - LISOS / POROSO - POROSO	POROSO - POROSO LISOS - POROSOS	POROSO - POROSO LISOS - POROSOS	POROSO - POROSO LISOS - POROSOS	POROSOS - LISOS / LISOS - LISOS / POROSO - POROSO	LISAS / LISAS	LISAS / LISAS	LISAS / LISAS
Juntas	6 mm y hasta 20 mm de ancho	7mm a 15 mm	7mm a 10 mm	7mm a 10 mm	6 mm hasta 25mm / 1 pulgada	7mm a 15 mm	7mm a 15 mm	7mm a 15 mm
Garantía	14 meses en bodega fresca y seca, en el envase original a temperaturas de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.	18 meses en bodega fresca y seca, en el envase original a temperaturas de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.	18 meses en bodega fresca y seca, en el envase original a temperaturas de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.	18 meses en bodega fresca y seca, en el envase original a temperaturas de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.	12 meses en bodega fresca y seca, en el envase original a temperaturas de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.	18 meses en bodega fresca y seca, en el envase original a temperaturas de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.	18 meses en bodega fresca y seca, en el envase original a temperaturas de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.	18 meses en bodega fresca y seca, en el envase original a temperaturas de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.
Descripción	Es un sellador de poliuretano de múltiples usos y multisustratos, creado para sellar juntas tanto constructivas con movimiento severo como juntas entre azulejos y paredes, sellos de láminas en techumbres, juntas en metales y sellos en general.	Es un sellador de base acrílica 100%, siliconizado, elaborado para sellar juntas entre materiales lisos y porosos favoreciendo el desarrollo sostenible mediante el cuidado del medio ambiente.	Es un sellador acrílico siliconizado en forma de pasta suave y cremosa de fácil aplicación con excelentes propiedades	Es un sellador acrílico en forma de pasta que una vez aplicado y curado adquiere una consistencia firme y elástica.	Sellador polimérico híbrido con excelentes propiedades físico-mecánicas, lo que le permite mantener sus características elástico-adhesivas por mucho tiempo. Ideal para conseguir sellos elásticos, herméticos, impermeables y duraderos entre materiales porosos y lisos.	Es un sellador de silicón 100% para juntas lisas, de un componente que cura rápidamente al contacto con la humedad del medio ambiente, y produce un hule de silicón durable y económico. Desarrollado para la industria del aluminio/vidrio y a nivel residencial.	Es un sellador de silicón de un componente que cura rápidamente al contacto con la humedad del medio ambiente, y produce un hule de silicón durable y económico.	Es un sellador de silicón de un componente que cura al contacto con la humedad del medio ambiente y produce un hule de silicón, durable, flexible y resistente, con fungicida integrado, lo cual evita la formación de hongos.
Niveles de altura	Uso sin limites de altura	Uso sin limites de altura	Uso en alturas de hasta 15 m	Uso residencial	Uso sin limites de altura	Uso sin limites de altura	Hasta 15 m	Hasta 15 m